

C-114 RESISTENTE A LA HUMEDAD

Adhesivo vinílico. Secado rápido. EBANISTERIA

MADERPLAST C- 114 es un adhesivo sintético especialmente diseñado para ser utilizado en encolados resistentes a la humedad y la temperatura (norma D 3). De secado rápido. Indicado para uso en ambientes agresivos. Es un producto versátil con un gran campo de aplicación desde el encolado de pisos, puertas y ventanas hasta el trabajo de ebanistería en general (armado de sillas, mesas y todo tipo de muebles)

- Especificaciones Técnicas

Aspecto: masa plástica fluida blancuzca o ligeramente ocre.
Sólidos: 47 +/- 2%
Viscosidad: 5000 – 8000 cp.
Ph. 2,5 – 4,0
Peso específico: 1,10+/-0,1gr/cm.

- Modo de Empleo

Utilización principal para trabajos de finger joint Pisos flotantes Ebanistería (todo tipo de muebles) Encolados de ventanas y puertas y otros materiales expuestos a la humedad. Pegado de laminados de alta presión Prensado de alta frecuencia Sellado de juntas entre madera y madera

- Aplicaciones

1. MADERPLAST C 114 se aplica en una sola de las superficies a encolar 2. Se puede utilizar rodillo, pincel, espátula etc. 3. Juntar las partes dentro del periodo dado por el tiempo abierto 4. Mantener la presión hasta obtener una resistencia adecuada Condiciones de trabajo Temperatura ambiente 18 – 20 °C. Humedad de la madera 8 – 10 % Tiempo abierto 8 – 12 minutos Tiempo mínimo de prensado 8 – 15 minutos Las superficies a encolar deben estar limpias y secas

- limpieza de Elementos

Los pinceles, rodillos y coleros se limpian con agua tibia, manteniéndolos luego en remojo.

- Recomendaciones

Para obtener un adecuado pegado se requiere respetar las siguientes precauciones: No encolar a temperatura ambiente menor de 10° C. Son óptimas las temperaturas superiores a 15° C. Los materiales a pegar deben estar secos y sin polvo. Los envases de C-114, una vez utilizado parte del producto, deben mantenerse cerrados. De esa manera se evita la formación de una película superficial que una vez formada no se puede reincorporar y deberá ser retirada. El producto debe utilizarse preferentemente dentro del año de

Adhesivos

fabricado. En caso de congelamiento deberá descongelarse a temperatura ambiente y luego mezclar para homogeneizar.

- Rendimiento

Para encolado de pisos de maderas 100 grs/mts

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto no inflamable.

- Presentaciones

Aplicador de 500 gramos. Pote 1kilo. Balde 4,500 kilogramos.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>