

## C-2004 ADHESIVO EPOXI

MADERPLAST C - 2004, es un adhesivo bicomponente de resinas epoxis de secado rápido, su composición carente de agua y solventes, permite su utilización para unir diversos materiales, es resistente a agentes químicos, al impacto, bajas y altas temperaturas, y a elevados esfuerzos mecánicos. Posee un grado de flexibilidad que evita su cristalización, y una vez fraguado es resistente a la inmersión. Es resistente a la humedad.

### - Especificaciones Técnicas

Sólidos 99+/-1%  
Viscosidad ALTA  
Peso específico 1,5gr/cm<sup>3</sup>  
Tiempo de curado 24hs  
Tiempo abierto: 2hs para 1kg. 1hs para 10kg  
Relación de mezcla partes iguales de "A" y "B"

### - Modo de Empleo

MADERPLAST C 2004 ,  
formulado para el encolado de parquet sobre distintas superficies: Hormigón, Baldosas, Cerámicos, Mármol, Carpeta de cemento, Fenólicos, vidrio, etc.

Indicado para el pegado de pisos de Parquet que será sometido a LOSA RADIANTE.

### - Aplicaciones

- Preparar la cantidad necesaria para la aplicación inmediata mezclando una parte del componente "A" con otra igual del componente "B" hasta uniformidad de color.
- No diluir el producto con solventes o alcoholes.
- No aplicar a temperaturas menores de 15°C ni superiores a 35°C. Dependiendo de la cantidad preparada el curado se estima entre 1 y 2 horas. (A mayor cantidad preparada más rápido es el curado). No calentar la mezcla, con el aumento de temperatura disminuye la vida útil de la misma.
- Aplicar con espátula dentada.

Pegado de pisos de Parquet Maderplast C-2004 esta especialmente formulado para ser utilizado en trabajos de pisos de madera. Su composición exenta de solvente y agua evita la transferencia de fluidos hacia la madera y durante su fraguado no presenta ningún tipo de contracción, lo que permite practicar el pulido y el plastificado a partir de las 24 horas de su instalación.

Para un mayor anclaje a la carpeta se recomienda la aplicación previa de [PRYMER POLIURETÁNICO C-2005](#).

### - limpieza de Elementos

Limpiar los elementos utilizados con [Asistente para lacas poliuretánicas MADERPLAST](#).

Adhesivos

## - Recomendaciones

Aplicar sobre superficies firmes y limpias, libres de polvo, humedad, grasas o aceites. No almacenar por periodos mayores a 6 meses.

## - Rendimiento

Rendimiento de 1 Kg. x m<sup>2</sup> aprox.

## - Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.

Utilizar en ambientes ventilados.

No exponer al contacto con la piel.

Mantener alejado de los niños.

Producto Inflamable.

No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.

No arrojar al desagüe.

## - Presentaciones

Componentes A y B: por 1 y 5 kilos.

## - Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.

- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.

- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L

Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires

Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455

Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>