

C-26Poliestireno - Poliuretano

MADERPLAST C-26 es un adhesivo diseñado especialmente para ser utilizado en el pegado de materiales especiales como telgopor y espuma de poliuretano.

- Especificaciones Técnicas

Sólidos 33% aprox.

Viscosidad brookfield rvt 25°C – rotor 4 – 20 rpm 3000 –3600 cp.

Densidad 0.745 – 0.750 gr/cm³

- Modo de Empleo

- 1) Los materiales a unir deben estar secos y limpios, libres de polvillo y grasa.
- 2) Se aplica en ambas superficies.
- 3) Utilizar espátula, llana dentada o pincel.
- 4) Extender rápida y completamente en una dirección.
- 5) Dejar secar aproximadamente de 10 a 15 minutos hasta que la superficie pueda tocarse sin levantarse; este tiempo depende fundamentalmente de las condiciones ambientales.
- 6) Luego poner en contacto ambas superficies.
- 7) Presionar fuertemente, según los casos, con la mano o bien con rodillo de goma, y siempre del centro hacia fuera, dando la máxima presión en los bordes.

- Aplicaciones

MADERPLAST C-26 es utilizado para el pegado de Poliestireno Expandido:

- Telgopor
- Madera
- Cartón
- Mampostería
- Otros materiales

No apto para el pegado de superficies expuestas al calor, tales como techos.

- limpieza de Elementos

La limpieza de los elementos utilizados así como también de la superficie a unir se realizan con [Asistente para adhesivos de caucho sintético MADERPLAST*](#)

* ! Asistente No apto para dilución del adhesivo ya que el mismo afecta a las superficies a unir si las mismas fueran de poliestireno expandido (Telgopor)

- Rendimiento

El rendimiento, aplicando una película de 2 mm., es de 2-2,5 m² por litro, dependiendo de la absorción de las superficies a unir.

- Precauciones

Utilizar en ambientes ventilados.

Adhesivos

No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto inflamable de 1ra categoría.
No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.
No arrojar al desagüe.

No reutilizar los envases. Envase no reciclable
Prohibida su venta a menores de 18 años.

Nuestro servicio técnico está disponible para cualquier consulta o ensayo de laboratorio.
Química Limbadi no se responsabiliza por los daños que pueda producir el uso de este producto distinto al indicado en este texto.

- Presentaciones

Pomo de 50 c.c. Latas de 1/8, 1/4, 1/2, 1, 4, 18 litros. Tambor de 200 litros.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>