

ENDUIDO PLASTICO INTERIORES

MASILLA P/JUNTAS DE PLACAS DE YESO

Presenta una excelente adherencia a los más variados sustratos tales como: mampostería, PLACAS DE YESO, revoque, cerámica, maderayfibrocementos.Obteniéndose una reparación eficiente perfectamente lijable, lo que permite lograr un acabado liso y parejo listo para la aplicación de pinturas más variadas, así como también, trabajando con las herramientas adecuadas y con el producto aún fresco, se pueden lograr diferentes efectos texturados como goteado, rayado, peinado, taponado, etc.

ENDUIDO PLASTICO AL AGUA ORION epermite reparar pequeños daños y fisuras en superficies a ser pintadas,

"Terminaciones perfectamente lisas y/o texturadas"

- Especificaciones Técnicas

Color: blanco

Peso específico: 1,79+/- 0.05gr/cm³

Viscosidad: Stormer (a 25°C) 3 minutos /1000g

Sólidos: 73% aprox. en peso

- Aplicaciones

En caso de ser necesario se puede diluir el producto con una mínima cantidad de agua. Aplicar con espátula llana, metálica o de goma sobre las zonas a reparar libres de polvo, grasa, etc., la pintura floja debe ser removida en su totalidad previa aplicación del producto.

De fácil aplicación, rápido secado y excelente lijabilidad.

Aplicar en capas delgadas que no excedan 1 mm de espesor hasta obtener la superficie deseada.

Para obtener una superficie perfectamente lisa, lijar con lija fina y eliminar el polvillo resultante. Según la extensión de la superficie a lijar, se recomienda el uso de una mascarilla para polvos.

Posteriormente aplicar una mano de FIJADOR SELLADOR ORION . De ser necesario repetir la operación luego de seis aochohoras en las zonas donde la profundidad de las fallas y grietas sean pronunciadas.

Atención: En caso de daños o grietas muy profundas se recomienda reparar con material de construcción, si fueran de más de 2mm de profundidad, realizar varias aplicaciones lijando entre una y otra.

MASILLA P/JUNTAS DE PLACAS DE YESO

Tomado de juntas

Recubrimientos de perfiles de terminación y fijaciones.

Juntas de placas de yeso - modo de empleo

Enduido

- 1- Relleno de juntas: Aplicar una capa fina de ENDUIDO-MASILLA ORION en las uniones de las lacas sin dejar rebabas. Dejar secar.
- 2- Pegado de la cinta: Aplicar un segunda mano de ENDUIDO-MASILLA ORION sin dejar secar aplicar la cinta de papel* retirar el excedente. Dejar secar.
- 3- Recubrimiento de la cinta: Aplicar una tercera mano de masilla con una espátula mas grande, dejando una huella de masillado mayor a la anterior, sin dejar rebabas. Dejar secar.
- 4- Terminación: Aplicar una última capa de ENDUIDO MASILLA ORION utilizando una espátula aún mayor. Dejar secar.

Angulos entrantes: En los encuentro entrantes de pared/pared o pared/cielorrasoplegar la cinta* premarcada en la mitad y proceder de la misma manera.

Angulos salientes: Usar cantoneras, perfiles metálicos de ajuste o cintas con flejes metálicos.

Juntas horizontales entre placas: Es aconsejable usar la cinta de papel.

Relleno de agujeros: Aplicar una capa fina de ENDUIDO-MASILLA ORION, sin dejar rebabas. Dejar secar.

Evitar superponer cintas.

Lijar y recomendamos aplicar FIJADOR SELLADRO ORION previamente a la pintura.

Pintura epoxi o iluminación rasante: recomendamos enduido total de la superficie.

Pintura latex ORION : no se necesita enduir totalmente la superficie.

*Usar cinta de celulosa especial microperforada y premarcada en el centro. (ep.:50mm)

- limpieza de Elementos

Limpiar los elementos de trabajo con agua y jabón.

- Rendimiento

Está directamente relacionado con la profundidad de la superficie a reparar.

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No ingerir. Evite el contacto con la piel y los ojos.

Producto No inflamable.

- Presentaciones

Baldes 1, 4, 10 y 20 litros.

- Tiempo de Secado

Secado 3 o 6 horas, apto para lija 8 horas.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Orion son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>