

HIDROLACA ORION

Pisos de madera. Brillante / Satinada.

HIDROLACA ORION formulada especialmente con resinas poliuretánicas de base acuosa para el laqueado de pisos y revestimientos de madera en general, para uso en interiores. Es ecológica. De buena nivelación y resistente a la abrasión y el manchado, sin olor, conteniendo agua como disolvente.

- Especificaciones Técnicas

Aspecto: Film transparente, libre de gris.

Sólidos: 33.5 +/- 1.5 ph.: 7 – 9

Viscosidad brookfield rotor 3 veces, Velocidad 20: 1000 mpa.s

- Aplicaciones

Preparación de la madera:

Piso nuevo: lijar la superficie con distintos grosores de lija no menos de 3 a 4 veces nro. 40 – 60 – 80 – 120. Eliminar bien todo resto de polvillo.

Piso viejo plastificado o encerado: se deberá tener especial atención de que las superficies estén bien lijadas y libres de polvo u otro tipo de suciedad. Es aconsejable el uso de SELLADOR AL AGUA ORIONQL-65.

Aplicación

Aplicar 2 ó 3 manos en forma uniforme con pincel, rodillo fijo o pad, en pisos de alto tránsito se sugiere aplicar mayor cantidad de manos, entre cada mano lijar con lija 220 a 300 o paño abrasivo, eliminar todo resto de partículas con paño húmedo, el tiempo de secado entre manos es de 2 a 3 horas dependiendo de las condiciones climáticas, se sugiere la aplicación a temperatura entre 10 y 30 grados centígrados, finalizada la aplicación esperar 12 horas para su libre tránsito.

Apta para aplicación con soplete.

Cambios de color: Se puede teñir previamente la madera con TINTA COLOR MADERPLAST diluida con ASISTENTE MADERPLAST y luego proceder al plastificado.

*No mezclar la laca con tintas.

- limpieza de Elementos

Limpiar los utensilios con agua. No almacenar por periodos mayores de 12 meses.

- Rendimiento

De 12 a 14 m² por mano por litro, dependiendo del tipo de madera empleada, previa aplicación del Sellador Maderplast QL-65.

LACAS Y BARNICES



- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto no inflamable.

- Presentaciones

Latas de 1 y 5 litros.

- Tiempo de Secado

Entre manos: 2 a 3 horas entre manos dependiendo de las condiciones climáticas.
Al tránsito : 12 horas. (Tiempo mínimo recomendado)

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Orion son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>